

TITANIUM NEUTRO

Описание:

TITANIUM - клей с высокой степенью адгезии на винилэстеровой основе. Специально разработан для склеивания кварцевого агломерата, гранита и мрамора. Высокая скорость отверждения, стабильный яркий цвет. Легко размешивается и наносится. Он сохраняет густую консистенцию даже после добавления отвердителя.

TITANIUM имеет отличную адгезию в течении короткого времени (25-30 мин.), таким образом, позволяя обрабатывать камень в очень короткое время даже при низких температурах. Рекомендован для внутреннего использования. Отверженный продукт выглядит блестящим и очень хорошо полируется.

Мастика содержит поглотители УФ-излучения.



Инструкция по использованию:

Перед применением продукта убедитесь, что материал чистой и сухой.
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 1% от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.

**После использования хорошо закройте банку.
Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 25°C 20 Па·с (ASTM D2196)	Тиксотропичная паста
Плотность при 25°C гр/см³	1.1
Внешний вид	Прозрачная белая паста
Пропорции клей + отвердитель	100+1
Время желатизации в массе при 25°C	3-4 минуты
Остается липким в тонком слое при 25°C	примерно 15 минут
Время полного отверждения при 25°C	примерно 25-30 мин.
Минимальная температура реакции	+5°C
Минимальная температура эксплуатации	+5°C
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 20-25°C	12 месяцев
Сила адгезии при 25°C на мраморе Botticino через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа	7.5
Сила адгезии на граните при 25°C через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа	8.4
Сила адгезии на агломерате при 25°C через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа	9.7

Срок годности

Срок хранения продукции не менее 12 месяцев при 20-25°C. Хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель - химическая продукция. Пожалуйста, прочтайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.